

ご注意

ツ色混塗手フ
ヤ表せるをタ
と示す前そを
多くて開ける際
には、必ずフタに
少印だ必で
異刷さずく底
なるのい底ださ
ため、中身の色
ことがあります。

塗り方ガイドなど
情報はこちら



油性木部保護塗料

Stain Type for wood

撥水 防虫 防腐 防カビ

ウッドデッキ・ガーデン木製家具類
ログハウスの外装部・木製外壁材
屋外木製窓枠・木製フェンス
屋外の木製遊具・ぬれ縁
羽目板・雨戸・門扉

UVカットで
木目を活かす防虫・防腐塗料
色アセ防止

塗れる面積
約7.5m²
タタミ約5枚分
(2回塗り)

乾燥時間
夏：約4時間
塗り重ねる時は、6時間以上あけてください。
冬：約6時間
塗り重ねる時は、12時間以上あけてください。

うすめる液
ペイント
うすめ液
(目安:5%)

0.7 L

注意書をよく読んでから使用してください。

取扱い上の注意

●木材の防虫・防腐・防カビ・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。
●木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。
●木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。

用途

●ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠・木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉など。(室内床・玩具・楽器など)には使用しないでください。

●夏:約4時間 ●冬:約6時間(塗り重ねは、夏:約6時間以上、冬:約12時間以上)

塗装するにあたって

●塗る面のゴミ、カビ、汚れを取り除き、ワックス、油分はペイントうすめ液でよくふき取り、十分に乾かしてください。ヤニの多い部分は、あらかじめラッカーアウスメ液などでヤニをふきとてください。既にある塗膜は、皮スキー、サンドペーパーなどを使って十分に取り除いてください。●クレオソート・タールなどの防腐剤が塗られている場合も、皮スキー、サンドペーパーなどを使って十分に取り除きますが、この場合色調も変わることがありますので、あらかじめ目立たないところで試し塗りをしてください。●塗料がついて困るところは、あらかじめ新聞紙やマスキングテープなどでおおってください。●使用前、ふたをとったまま容器を逆さにしてよく振り動かして、塗料を十分に混ぜてください。●使用するときは、容器のふたに手をそえて開け、棒などで塗料を底までよくかき混ぜて塗料を均一にして、必要量を口の広い容器(泡吹スチロール容器は不可)に小出してください。●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。

塗装上のポイント

●塗装はニス用ハケを用いて木目に沿ってたっぷりとすり込むように塗ります。木の種類によって仕上がりが変化しますので、前もって試し塗りをして、色、仕上がりの状態などを確かめてください。●油や塗りにいくところ、木の切り口部分、木の継ぎ目などはあらかじめ塗ってください。●木目を強調したい場合は、塗装後10分前後に乾いたボロ布で円を描くようにふき取ってください。●塗り重ねる場合は、夏で6時間以上、冬で12時間以上経てからにしてください。塗り重ねると着色も濃くなります。●本品は他の塗料がすでに塗装されている面には適しません。旧塗装を十分に取り除いてください。また、プリント合成・デコラ板等の吸い込みのない化粧合板などの木部には塗れません。●通気性を損なわないため、上塗りとして透明塗料などを塗らないでください。●塗り終わったら、塗料が乾く前にマスキングテープをはがしてください。●天気のよい日に風通しをよくしてから塗ってください。

用具の手入れ方法

●使用的したハケなどの用具は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできるだけ塗料をふきとり、ペイントうすめ液でよく洗ってください。



●引火性液体および蒸気 ●皮膚刺激 ●吸入すると有害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眼刺激 ●おそれ ●頭部又はまいまのおそれ ●呼吸器への影響 ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ●長期にわたる、又は反復く露による健康の障害のおそれ ●水生生物に非常に強い毒性 ●長期継続的影響によって水生生物に極めて有毒

火気厳禁

品名: 合成樹脂塗料
成分: 合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防カビ剤、有機溶剤
合成樹脂塗料 0.7L

容器: フタ:スチール

日本ペイントホールディングスグループ
ニッペホームプロタクツ株式会社

〒140-0004 東京都品川区南品川4-1-15

お問い合わせは/お客様相談室 03-3740-1269