

■特長

●厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。●滑り止め、防水機能に優れた、防錆、防腐効果もあります。●細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。●口の広い容器なのでローラーを直接差し込んで使えます。●水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。



フタの開け方



①カッターで切り込みを入れる。
②マイナスドライバーで開ける。

■用途

●屋内外の木部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材 ●塗装された鉄部 ●室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面 ●土間、玄関などの床面(車輦の通る場所には塗れません) ●ウッドデッキ、素焼き鉢などのゲーテニング材

■乾燥時間

夏(30℃):約1時間 冬(10℃):約3時間(天候や素材によって差があります。)

■使用方法

①塗る面の砂ぼこり、ゴミ、油分、さび、かび、藻、コケ、ワックスなどを取り除き、よく乾かしてください。はがれかかった古い塗膜は皮すきやワイヤーブラシなどで除去してください。はがれかかった壁紙は事前に除去または補修してください。②木部に塗装する場合は、木目に沿って軽く研磨してください。③塗りたくないところは、マスキングテープ、マスカーなどで、十分にカバーしてください。④使用するときは容器のフタに手をそえて開け、ローラーや攪拌棒などで塗料を底まで十分にかき混ぜて均一にしてください。中身の色が、色表示に近い色になったことを確かめてから塗ってください。⑤塗料の粘度が高くなり、塗りにくくなった場合は、水で5%以内を目安にうすめてください。⑥塗りにくいところは先にハケを使って塗っておきます。その後、広い面をローラーを使って塗ってください。



①塗料は、顔料や樹脂、
など容器の中で分
離しています。
②棒やローラーで、
よくかき混ぜてから
使用してください。

■床、鉄部、壁面塗装時の注意

塗膜が柔らかく弾力に富んでいますので、特に床、鉄部、壁面を塗装する場合は、以下項目にご注意ください。①一度に厚く塗ると乾燥が遅くなり、「はがれやふくれ」の原因となります。1回目とはうす塗り、数回に分けて塗るようにしてください。②塗装の前夜で晴天の日が続くと、塗装面が十分に乾燥していることを確認して塗装してください。③塗装後数日は粘着が残ることがありますので、重い物を置いたり頻繁に歩行することは避けてください。④床には密着を向上させるため、「ニッペ水性シリコン下塗りシーラー」を下塗りし、下地を調整しておくことをお勧めします。⑤未塗装の鉄部を塗装する際には下塗りし必ず「ニッペ油性超速乾さび止め」を塗装してください。

■用具の手入れ方法

使用したローラーやハケなどの用具は、乾かないうちに新聞紙やポロ布などでできるだけ塗料をふきとり、水でよく洗ってください。

■応急処置

①皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化がある時には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。②目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。③誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。④蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。

品名:合成樹脂塗料 成分:合成樹脂(アクリル)、顔料、珪砂、水

危険 ●遺伝性疾患のおそれの疑い ●発がんのおそれ ●臓器の障害のおそれ(単回ばく露) ●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。

容器・フタ:PE
シート:PP

ラベル

非危険物
横倒禁止

■取扱上の注意

①子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。②表示の用途以外に使用しないでください。③動植物にからまないよう注意してください。特に、魚類がいる池や川に塗料が入らないように注意してください。④各種の塗料・うすめ液・薬剤などで、かぶれ・じんましん・アレルギー症状を起こしやすい方や体調の悪い方、熱のある方、妊産婦の方は、本品の使用をご遠慮ください。⑤下記の場合には、塗装に適さないの避けてください。●車輦の通る場所 ●強化コンクリート、カラーコンクリート ●施工後3週間以内のコンクリート、アスファルト面 ●タイヤのゴム跡、油分が付着しているところ ●浴室・池・屋根など常時または頻繁に水がかかる場所 ●体温や暖房機などで暖められるところ ●未塗装の鉄部 ●自動車・バイク・自転車などの金属面 ●アルミ、ステンレス、メッキなどの鉄以外の金属 ●タイル、陶器 ●化粧合板、パーティクルボード、テコラなどの新建材 ●人工木 ●塗膜の密着を阻害する特殊な処理や塗装してある素材 ●FRPなど表面が固くツルツルしている素材 ●シリコン樹脂、フッ素樹脂、セラミック樹脂などで表面を特殊処理している素材 ●ウレタン塗装やUV塗装された高級家具 ●玩具、食器など、口に触れるおそれがあるもの ●特殊な表面処理(セロハンテープが付きにくい)をした壁紙やコーキング材、シーリング材にはハジキが生じたり、密着しないものがあります。目立たないところで試し塗りをして、はじかないことや密着することを確認してから塗ってください。⑦雨の日、湿度の高い日、風が強い日を選んで晴天の日を選んで塗装してください。塗るときや乾くまでの間に気温5℃以下、湿度85%以上になる日は避けてください。乾くまで、水がかかるのは避けてください。⑧塗る面が水にぬれていたり湿っていると、乾燥が遅れたり、塗膜がふくれたり、はがれたりすることがありますので、十分乾いた状態で塗ってください。⑨塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、その後も塗料の臭いなくなるまで、ときどき換気をしてください。⑩床面・壁面を塗る場合は、密着をよくするため「ニッペ水性シリコン下塗りシーラー」を下塗りすることをおすすめします。⑪塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。⑫衣類についた塗料は落ちませんので、汚れてもよい服装で作業してください。必要に応じて取扱いはらひに触れないように長袖の服、手袋、マスクなどを着用し、目に入らないように保護メガンなどを着用してください。取扱後は、手、顔などを十分に洗い、うがいをしてください。⑬残った塗料は乾燥防止のためラップ、またはフィルムを塗料の表面に乗せてからフタをし、直射日光や0℃以下の場所を避けて食品とは区別して冷暗所に保存してください。⑭容器は、中身の塗料を使い切ってから捨ててください。やむを得ず塗料を捨てるときは、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。

本品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

日本イベントホールディングスグループ

ニッペホームプロダクツ株式会社
Basic & New

〒140-0004 東京都品川区南品川4-1-15
お問い合わせは/お客様相談室 03-3740-1269